






DEKORATIVNA TKANINA-ART."TERRA"

ELEMENTI ISPITIVANJA	METODE ISPITIVANJA	JEDINICA MERE	DOBIJENE VREDNOSTI
1.MASA PO JEDINICI POVRŠINE	ISO 3801:1977	g/m ²	350,8
2.OTPORNOST PREMA HABANJU p=12kPa	SRPS EN ISO 12947-2:2017	broj obrtaja do prekida niti	45.000
3.OTPORNOST PREMA DEJSTVU VODE			45.000
-vodoodbojnost	ISO 4920:2012	ocena	ISO 1 (50)
4. SIROVINSKI SASTAV		%	
I SLOJ:POLIESTAR	ISO 1833-1:2006		100
II SLOJ:POLIESTAR	ISO 1833-1:2006		100
5.POSTOJANOST OBOJENJA NA: PROMENA / PRELAZ NA:			POLIESTAR / PAMUK
-pranje na 40°C	ISO 105-C08:2010	ocena	4-5/4-5/4-5
-otiranje -suvo	SRPS EN ISO 105-X12:2016	ocena	4/4
-otiranje -mokro	SRPS EN ISO 105-X12:2016	ocena	4/4
-peglanje na 110°C-odmah	ISO 105-X11:1994	ocena	4/4
-peglanje na 110°C-posle 4 ^h	ISO 105-X11:1994	ocena	4/4
-hemijsko čišćenje	ISO 105-D01:2010	ocena	4-5/4/4
-znoj-alkalni	SRPS EN ISO 105-E04:2014	ocena	4-5/3-4/3-4
-znoj-kiseli	SRPS EN ISO 105-E04:2014	ocena	4-5/4/4
6. NAČIN ODRŽAVANJA	SRPS EN ISO 3758:2014		
-pranje		Najviša temperatura pranja 30 °C, normalan proces	
-beljenje		Nije dozvoljeno beljenje	
-sušenje		Nije dozvoljeno sušenje u bubnju, sušenje kačenjem u hladu	
-peglanje		Pegla se sa najvišom temperaturom ploče od 110 °C	
-hemijsko čišćenje		Profesionalno hemijsko čišćenje u tetrahloretenu i svim rastvaračima čiji je spisak dat za simbol F, normalan proces	

Ispitivanje izvršio

PR-02 TP

PA-08

Datum:27.09.2018.



CIS-OB-17