INSTITUT doo
BEOGRAD Vojislava Ilića br. 88

Poštanski fah 82, Telefax (++381 11) 2833-686
Telefon (++381 11) 2833-777 2833-690 2833-687
Matični broj 6768202, tekući rač : 165-16855-17
PIB 100164792

ATC
01-057
АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 2324015

Naziv i adresa klijenta:	" INDERMA " DOO , BEOGRAD Viline Vode bb,objekat 12 L-9-4
Opis uzoraka/ stanje uzoraka:	DEKORATIVNE TKANINE I MATERIJAL ZA OBUĆU JCI 48156/12..10.2015. ISPORUČILAC MELISSIDIS S.A. SOLUN/GR
Datum prijema uzorka:	15.10.2015.
Uzorkovanje izvršio:	DOSTAVLJENI UZORCI
Nalog za ispitivanje dostavio:	" INDERMA " DOO , BEOGRAD

Rezultati ispitivanja dati su u prilogu:

Ukupan broj strana: 3

Izveštaj verifikovao
Rukovodilac laboratorije
Ljiljana Parandilović, dipl.ing.

CIS-INSTITUT DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 3
M.P.

Izveštaj odobrio
Direktor CIS-institut-a
mr Mirjana Reljić, dipl.ing.

26.10.2015.
Datum izdavanja izveštaja

* Ispitivanje je izvršeno na standardnoj opremi Laboratorije za ispitivanje CIS Institut-a
** Izdati dokument se odnosi na ispitivani uzorak
*** Ovaj dokument (ili njegovi delovi) može se umnožavati, fotokopirati, prevoditi na strane jezike, dostaviti sredstvima javnog informisanja ***samo uz odobrenje*** CIS - INSTITUT-a d.o.o. Beograd.
****Potpisi izvršilaca ispitivanja su deponovani u radnim laboratorijskim listama

Izveštaj se izdaje u 2 primerka

Rezultat ispitivanja:

DEKORATIVNA TKANINA ZA NAMEŠTAJ- ART."BLOOM"

ELEMENTI ISPITIVANJA	SRPS METODE	JEDINICA MERE	DOBIJENE VREDNOSTI
1. MASA PO JEDINICI POVRŠINE	ISO 3801:1977	g/m^2	202,5
2. OTPORNOST PREMA HABANJU PRI OPTEREĆENJU p=12kPa	SRPS EN ISO 12947-2:2008	broj obrtaja do prekida niti	>50.000 bez prekida niti
3.SIROVINSKI SASTAV		%	
LICE: POLIPROPILEN	ISO 1833-1:2006		100
4.POSTOJANOST OBOJENJA NA:		PAMUK / VUNA	
-pranje na 40 °C	ISO 105-C08:2010	ocena	4/4/4
-peglanje na 110 °C-odmah	ISO 105-X11:1994	ocena	4/4
-peglanje na 110 °C-posle 4^h	ISO 105-X11:1994	ocena	4/4
-hemijsko čišćenje	ISO 105-D01:2010	ocena	4/4/4
5.NAČIN ODRŽAVANJA	SRPS F.A0.011:2010		
-pranje	Najviša temperatura pranja 40 °C, normalan proces		
-beljenje	Nije dozvoljeno beljenje		
-sušenje	Sušenje kačenjem		
-peglanje	Pegla se sa najvišom temperaturom ploče od 110 °C		
-hemijsko čišćenje	Profesionalno hemijsko čišćenje u tetrahloretenu i svim rastvaračima čiji je spisak dat za simbol F, normalan proces		

DEKORATIVNA TKANINA ZA NAMEŠTAJ- ART."BLOOM CHECK"

ELEMENTI ISPITIVANJA	SRPS METODE	JEDINICA MERE	DOBIJENE VREDNOSTI
1. MASA PO JEDINICI POVRŠINE	ISO 3801:1977	g/m^2	197,7
2. OTPORNOST PREMA HABANJU pri opterećenju p=12kPa	SRPS EN ISO 12947-2:2008	broj obrtaja do prekida niti	pri 11.556 ciklusa došlo do prekida niti
3.SIROVINSKI SASTAV		%	
LICE: POLIPROPILEN	ISO 1833-1:2006		100
4.POSTOJANOST OBOJENJA NA:		PAMUK / VUNA	
-pranje na 40 °C	ISO 105-C08:2010	ocena	4//4/4
-peglanje na 110 °C-odmah	ISO 105-X11:1994	ocena	4/4
-peglanje na 110 °C-posle 4^h	ISO 105-X11:1994	ocena	4/4
-hemijsko čišćenje	ISO 105-D01:2010	ocena	4/4/4
5.NAČIN ODRŽAVANJA	SRPS F.A0.011:2010		
-pranje	Najviša temperatura pranja 40 °C, normalan proces		
-beljenje	Nije dozvoljeno beljenje		
-sušenje	Sušenje kačenjem		
-peglanje	Pegla se sa najvišom temperaturom ploče od 110 °C		
-hemijsko čišćenje	Profesionalno hemijsko čišćenje u tetrahloretenu i svim rastvaračima čiji je spisak dat za simbol F, normalan proces		

26.10.2015.
Datum

Rezultate ispitivanja verifikovao

Rukovodilac laboratorije