CiS

INSTITUT doo
BEOGRAD Vojislava Ilića br. 88

Poštanski fah 82, Telefax (++381 11) 2833-686
Telefon (++381 11) 2833-777, 2833-687,2833-690
Matični broj 6768202, PIB 100164792
tekući rač :ERSTE 340-11012449-07
AIK 105-0000000012354-21

ATC
01-057
АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 1202018

Naziv i adresa klijenta: INDERMA " d.o.o.- BEOGRAD, Višnjička 6

Opis uzoraka/ stanje uzoraka: DEKORATIVNE TKANINE

Datum prijema uzorka: 19.04.2018.

Uzorkovanje izvršio: DOSTAVLJENI UZORCI

Nalog za ispitivanje dostavio: INDERMA " d.o.o.- BEOGRAD

Rezultati ispitivanja dati su u prilogu:

Ukupan broj strana: 3

Izveštaj verifikovao		Izveštaj odobrio
Rukovodilac laboratorije	M.P.	Direktor CIS-institut-a
Ljiljana Parandilović, dipl.ing.	CIS-INSTITUT DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) 3	dr Mirjana Reljić, dipl. ing.

03.05.2018.
Datum izdavanja izveštaja

* Ispitivanje je izvršeno na standardnoj opremi Laboratorije za ispitivanje CIS Institut-a
** Izdati dokument se odnosi na ispitivani uzorak
*** Ovaj dokument (ili njegovi delovi) može se umnožavati, fotokopirati, prevoditi na strane jezike, dostaviti sredstvima javnog informisanja ***samo uz odobrenje*** CIS - INSTITUT-a d.o.o. Beograd.
****Potpisi izvršilaca ispšitivanja su deponovani u radnim laboratorijskim listama
Uverenje se izdaje u 2 primerka

Br. izveštaja: 1202018

Rezultat ispitivanja:

DEKORATIVNA TKANINA-ART."MARE"

ELEMENTI ISPITIVANJA	METODE ISPITIVANJA	JEDINICA MERE	DOBIJENE VREDNOSTI
1.MASA PO JEDINICI POVRŠINE	ISO 3801:1977	g/m^2	642,5
2.OTPORNOST PREMA HABANJU p=12kPa	SRPS EN ISO 12947-2:2017	broj obrtaja do prekida niti	>150.000
3. OTPORNOST PREMA DEJSTVU VODE			
-vodoodbojnost	ISO 4920:2012	ocena	ISO 3
4. SIROVINSKI SASTAV		%	
LICE:PVC	ISO 1833-1:2006		100
NALIČJE: POLIESTAR	ISO 1833-1:2006		71,9
PAMUK	ISO 1833-11:2006		28,1
5.POSTOJANOST BOJE NA : PROMENA/PRELAZ NA:		POLIESTAR /	PAMUK
- svetlost	SRPS EN ISO 105-B02:2015	ocena	4-5
6.OTPORNOST PREMA PILINGU	SRPS EN ISO 12945-1:2008	ocena	4
7. NAČIN ODRŽAVANJA	prema SRPS EN ISO 3758:2014		
	VLAŽNO BRISATI		
pranje	Zabranjeno pranje		
-beljenje	Nije dozvoljeno beljenje		
-sušenje	Nije dozvoljeno sušenje u bubnju		
-peglanje	Nije dozvoljeno peglanje		
-hemijsko čišćenje	Suvo hemijsko čišćenje nije dozvoljeno		

Ispitivanje izvršio
BA-07
PA-08

Datum:03.05.2018.

CIS-INSTITUT DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) 3

Rezultate ispitivanja verifikovao
Rukovodilac laboratorije
CIS-OB-17