*INSTITUT doo*
BEOGRAD Vojislava Ilića br. 88

Poštanski fah 82, Telefax (++381 11) 2833-686
Telefon (++381 11) 2833-777 2833-690 2833-687
Matični broj 6768202, tekući rač : 165-16855-17
PIB 100164792

ATC
01-057
АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006



# IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 2325015

Naziv i adresa klijenta: " INDERMA " DOO , BEOGRAD
Viline Vode bb,objekat 12 L-9-4

Opis uzoraka/ stanje uzoraka: DEKORATIVNE TKANINE
JCI 98978/28.09.2015.
ISPORUČILAC MELISSIDIS S.A. SOLUN/GR

Datum prijema uzorka: 15.10.2015.

Uzorkovanje izvršio: DOSTAVLJENI UZORCI

Nalog za ispitivanje dostavio: " INDERMA " DOO , BEOGRAD

Rezultati ispitivanja dati su u prilogu:

Ukupan broj strana: 3

Izveštaj verifikovao
Rukovodilac laboratorije
Ljiljana Parandilović, dipl.ing.

M.P.
INSTITUT DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) 3

Izveštaj odobrio
Direktor CIS-institut-a
mr Mirjana Reljić, dipl.ing.

26.10.2015.
Datum izdavanja izveštaja

* Ispitivanje je izvršeno na standardnoj opremi Laboratorije za ispitivanje CIS Institut-a
** Izdati dokument se odnosi na ispitivani uzorak
*** Ovaj dokument (ili njegovi delovi) može se umnožavati, fotokopirati, prevoditi na strane jezike, dostaviti sredstvima javnog informisanja ***samo uz odobrenje*** CIS - INSTITUT-a d.o.o. Beograd.
****Potpisi izvršilaca ispitivanja su deponovani u radnim laboratorijskim listama

Izveštaj se izdaje u 2 primerka

Rezultat ispitivanja:

DEKORATIVNA TKANINA ZA NAMEŠTAJ- ART."SUGAR"

| ELEMENTI ISPITIVANJA | SRPS METODE | JEDINICA MERE | DOBIJENE VREDNOSTI |
|---|---|---|---|
| 1. MASA PO JEDINICI POVRŠINE | ISO 3801:1977 | $g/m^2$ | 206,1 |
| 2. OTPORNOST PREMA HABANJU p=12kPa | SRPS EN ISO 12947-2:2008 | broj obrtaja do prekida niti | pri 16.154 ciklusa došlo do prekida niti |
| 3. OTPORNOST PREMA DEJSTVU VODE | ISO 4920:2012 | | |
| -vodoodbojnost | | ocena | 1 |
| 4.SIROVINSKI SASTAV | | % | |
| LICE: POLIPROPILEN | ISO 1833-1:2006 | | 100 |
| | | | |
| 5.POSTOJANOST OBOJENJA NA: | | PAMUK / VUNA | |
| -pranje na 40 °C | ISO 105-C08:2010 | ocena | 4/4/4 |
| -peglanje na 110 °C-odmah | ISO 105-X11:1994 | ocena | 4/4 |
| -peglanje na 110 °C-posle $4^h$ | ISO 105-X11:1994 | ocena | 4/4 |
| -hemijsko čišćenje | ISO 105-D01:2010 | ocena | 4/4/4 |
| 6.NAČIN ODRŽAVANJA | SRPS F.A0.011:2010 | | |
| -pranje | 40 | Najviša temperatura pranja 40 °C, normalan proces | |
| -beljenje | | Nije dozvoljeno beljenje | |
| -sušenje | | Sušenje kačenjem | |
| -peglanje | | Pegla se sa najvišom temperaturom ploče od 110 °C | |
| -hemijsko čišćenje | P | Profesionalno hemijsko čišćenje u tetrahloretenu i svim rastvaračima čiji je spisak dat za simbol F, normalan proces | |

DEKORATIVNA TKANINA ZA NAMEŠTAJ- ART."URBAN"

| ELEMENTI ISPITIVANJA | SRPS METODE | JEDINICA MERE | DOBIJENE VREDNOSTI |
|---|---|---|---|
| 1. MASA PO JEDINICI POVRŠINE | ISO 3801:1977 | $g/m^2$ | 260,2 |
| 2. OTPORNOST PREMA HABANJU pri opterećenju p=12kPa | SRPS EN ISO 12947-2:2008 | broj obrtaja do prekida niti | >50.000 bez prekida niti |
| 3. OTPORNOST PREMA DEJSTVU VODE | ISO 4920:2012 | | |
| -vodoodbojnost | | ocena | 1 |
| 4.SIROVINSKI SASTAV | | % | |
| LICE: POLIESTAR | ISO 1833-1:2006 | | 100 |
| NALIČJE: POLIESTAR | ISO 1833-1:2006 | | 100 |
| 5.POSTOJANOST OBOJENJA NA: | | POLIESTAR / PAMUK | |
| -pranje na 40 °C | ISO 105-C08:2010 | ocena | 4/4/4 |
| -peglanje na 110 °C-odmah | ISO 105-X11:1994 | ocena | 4/4 |
| -peglanje na 110 °C-posle $4^h$ | ISO 105-X11:1994 | ocena | 4/4 |
| -hemijsko čišćenje | ISO 105-D01:2010 | ocena | 4/4/4 |
| 6.NAČIN ODRŽAVANJA | SRPS F.A0.011:2010 | | |
| -pranje | 40 | Najviša temperatura pranja 40 °C, normalan proces | |
| -beljenje | | Nije dozvoljeno beljenje | |
| -sušenje | | Sušenje kačenjem | |
| -peglanje | | Pegla se sa najvišom temperaturom ploče od 110 °C | |
| -hemijsko čišćenje | P | Profesionalno hemijsko čišćenje u tetrahloretenu i svim rastvaračima čiji je spisak dat za simbol F, normalan proces | |

26.10.2015.
Datum

CIS INSTITUT DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) 3

Rezultate ispitivanja verifikovao

Rukovodilac laboratorije